

Leiterwiderstandswerte

nach VDE 0295 und IEC 228

Leitwiderstandswerte von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen werden nach DIN VDE 0295 in Übereinstimmung mit IEC 228, je nach Leiterklasse, ab 0,5 mm² aufgeführt.

Der Widerstand jedes Leiters darf bei 20° C den für den jeweiligen Nennquerschnitt festgelegten Maximalwert nicht überschreiten. Die Einhaltung der Maximalwerte der Leitwiderstände werden durch Widerstandsmessung des Leiters, des fertigen Kabels oder der fertigen Leitung geprüft.

Die Messung erfolgt nach DIN VDE 0472 Teil 501.

Dies gilt nicht für Leiter von Fernmeldekabeln und Leitungen.

Leiter- abmessung	Starkstromkabel und Leitungen						Schweißleitung	
	Cu-Leiter				Alu-Leiter		Cu-Leiter	
	Nenn- querschnitt mm ²	aus verzinn- ten Drähten		aus blanken Drähten		aus blanken Drähten Klasse 1	Klasse 2	aus blanken Drähten
Klasse 1 Klasse 2		Klasse 5 Klasse 6	Klasse 1 Klasse 2	Klasse 5 Klasse 6	Ω/km			
0,05	-	~380	-	~360	-	-	-	-
0,08	-	~240	-	~230	-	-	-	-
0,09	-	~230	-	~215	-	-	-	-
0,14	-	~140	-	~138	-	-	-	-
0,22	-	~96,8	-	~95	-	-	-	-
0,25	-	~79,3	-	~77,8	-	-	-	-
0,34	-	~57,1	-	~56	-	-	-	-
0,5	36,7	40,1	36	39	-	-	-	-
0,75	24,8	26,7	24,5	26	-	-	-	-
1	18,2	20	18,1	19,5	-	-	-	-
1,5	12,2	13,7	12,1	13,3	-	-	-	-
2,5	7,56	8,21	7,41	7,98	-	-	-	-
4	4,7	5,09	4,61	4,95	-	-	-	-
6	3,11	3,39	3,08	3,3	-	-	-	-
10	1,84	1,95	1,83	1,91	-	-	-	-
16	1,16	1,24	1,15	1,21	-	1,91 ²⁾	1,16	1,19
25	0,734	0,795	0,727 ¹⁾	0,78	1,2	1,2	0,758	0,78
35	0,529	0,565	0,524 ¹⁾	0,554	0,868	0,868	0,536	0,552
50	0,91	0,393	0,387 ¹⁾	0,386	0,641	0,641	0,379	0,39
70	0,27	0,277	0,268 ¹⁾	0,272	0,443	0,443	0,268	0,276
95	0,195	0,21	0,193 ¹⁾	0,206	0,32	0,32	0,198	0,204
120	0,154	0,164	0,153 ¹⁾	0,161	0,253	0,253	0,155	0,159
150	0,126	0,132	0,124 ¹⁾	0,129	0,206	0,206	0,125	0,129
185	0,1	0,108	0,0991	0,106	0,164	0,164	0,102	0,105
240	0,0762	0,0817	0,0754	0,0801	0,125	0,125	-	-
300	0,0607	0,0654	0,0601	0,0641	0,1	0,1	-	-
400	0,0475	0,0495	0,047	0,0486	-	0,0778	-	-
500	0,0369	0,0391	0,0366	0,0384	-	0,0605	-	-
630	0,0286	0,0292	0,0283	0,0287	-	0,0469	-	-

¹⁾ gilt nur für mineralisierte Leitungen der Klasse 1

²⁾ nur für Leiter mit vermindertem Querschnitt bei NAYCWY 4 x 25/16

Erläuterung

- Klasse 1 - für eindrätige Leiter
- Klasse 2 - für mehrdrätige Leiter
- Klasse 5 - für feindrätige Leiter
- Klasse 6 - für feinsträtige Leiter